

Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR1334606	Datum vystavení	: 2.8.2013
Zákazník	: Omnipure s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Balvín	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: K Sídlišti 683 250 67 Klečany	Adresa	: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	: petr.balvin@omnipure.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: STP CZU KAMYCKA, PRAHA	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 31.7.2013
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2012OMNIP-CZ0267 (CZ-111-12-0082)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 31.7.2013 - 2.8.2013
Vzorkoval	: zákazník - p.Balvín	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby
Zdeněk Jirák



Pozice
Prague Laboratory Manager



Zkušební laboratoř
akreditovaná ČIA



L 1163



Výsledky zkoušek

Matrice: MATERIÁL

Název vzorku

**VZ.1 - VNITŘNÍ
DESKA OBV.
PLÁŠTĚ**

**VZ.2 - VNĚJŠÍ
DESKA OBV.
PLÁŠTĚ**

**VZ.3 - DESKA
OPLÁŠTĚNÍ
SLOUPU**

Identifikace vzorku

PR1334606001

PR1334606002

PR1334606003

Datum odběru/čas odběru

31.7.2013 00:00

31.7.2013 00:00

31.7.2013 00:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
souhrnné parametry									
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ano	---	Ano	---	Ano	---
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	detekováno	---	detekováno	---	detekováno	---
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---

Matrice: MATERIÁL

Název vzorku

**VZ.4 - DESKA
PODHELEDU**

**VZ.5 - DESKA
PODHELEDU**

**VZ.6 - DESKA
VNITŘNÍ
PŘÍČKY**

Identifikace vzorku

PR1334606004

PR1334606005

PR1334606006

Datum odběru/čas odběru

31.7.2013 00:00

31.7.2013 00:00

31.7.2013 00:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
souhrnné parametry									
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ne	---	Ne	---	Ano	---
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	detekováno	---
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	nedetekováno	---

Matrice: MATERIÁL

Název vzorku

**VZ.7 - VNITŘNÍ
DESKA OBV.
PLÁŠTĚ**

**VZ.8 - VNĚJŠÍ
DESKA OBV.
PLÁŠTĚ**

Identifikace vzorku

PR1334606007

PR1334606008

Datum odběru/čas odběru

31.7.2013 00:00

31.7.2013 00:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	----	----
souhrnné parametry									
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ano	---	Ano	---	----	----
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	----	----
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	----	----
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	----	----
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	detekováno	---	detekováno	---	----	----
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	----	----
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	---	nedetekováno	---	----	----

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce .
 Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce



Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
<i>Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika</i>	
S-ASB-OMI	CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002) Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.